

FICHA TECNICA ORING PARA BARRIL DE CERVEZA QUILMES-ISENBECK

Sello para dar hermeticidad a los barriles de cerveza, logrando una mayor eficiencia en la conservación de la presión. Se requiere reemplazar si aparecen rastros de envejecimiento del material o pérdida de propiedades

MATERIAL: Caucho

Medidas

diametro externo en mm 47,5

diametro interno en mm 43,5

espesor 2,5 mm - 2500 micrometros

DUREZA: Shore 60 A

(seccion cuadrada)

MODO DE USO

Colocar el oring en la posición correcta en el espadín, no ejercer presión ni hacer fuerza al material. El oring terminara de posicionarse al ajustar el espadín al barril

Para fabricar los oring se procede a:

1. Obtener un tubo de caucho de los diámetros indicados más arriba
2. Cortar rebanadas del tubo del espesor indicado
3. Enfriar en agua entre 6 y 10 horas
4. Conservar a temperatura ambiente

NOTA: para su mejor conservación evitar dejar a la intemperie o expuesto a luz solar directa